

Nr sprawozdania: CT/grub/22/0031

Data: 01.06.2022

Zlecniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo w m. Ostrowite

Data pobrania próbki: 01.06.2022

km próbki: 29+400

Średnica odwiertu:

225

**Badany parametr**

**Wyniki pomiarów**

**próbka nr.3**

Grubość warstw bitumicznych, cm

7,0

grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm

7,0cm warstwy bitumicznej+7 cm podbudowy z kruszywa+5 cm  
zdegradowana masa+13cm kruszywo z organiką

**Uwagi**

**Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 7,0 cm. Poniżej zaobserwować można ok 7,0 cm kruszywa+5cm zdegradowanej warstwy bitumicznej+13cm kruszywa z organiką**



**DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI**

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:

D. Bobrowski 01.06.2022

Badanie sprawdził / data:

Tomasz Bobrowski 01.06.2022